# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

. 





#### ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



#### DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 6: C04B 35/64, 41/00, B23K 26/00, B22F 3/105

(11) Numéro de publication internationale:

WO 99/42421

(43) Date de publication internationale:

26 août 1999 (26.08.99)

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR99/00357

**A1** 

(22) Date de dépôt international:

17 février 1999 (17.02.99)

(81) Etats désignés: JP. US, brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

(30) Données relatives à la priorité:

98/02217

19 février 1998 (19.02.98)

Publiée

FR

Avec rapport de recherche internationale.

Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont

(FR). (72) Inventeur: et

(75) Inventeur/Déposant (US seulement): [FR/FR]; 15, rue de l'Université, F-87100 Limoges (FR).

(71)(72) Déposants et inventeurs: HORY, Arnaud [FR/FR]; 14, rue le Sueur, F-87000 Limoges (FR). GAILLARD, Jean-Marie [FR/FR]; 29 ter, rue du 19 mars 1962, F-87100 Limoges

(74) Mandataire: POUCHUCQ, Bernard; Cabinet Thébault, 111, cours du Médoc, F-33300 Bordeaux (FR).


EP 1058075

(54) Title: FAST PROTOTYPING METHOD BY LASER SINTERING OF POWDER AND RELATED DEVICE

(54) Titre: PROCEDE DE PROTOTYPAGE RAPIDE PAR FRITTAGE LASER DE POUDRE ET DISPOSITIF ASSOCIE

(57) Abstract

The invention concerns a fast prototyping method by solid phase sintering, using a laser, of a powder or a mixture of powders, in particular ceramic. The invention is characterised in that it comprises steps which consist in obtaining a succession of superposed digitised sections (10) of an object (12) to be produced, from a three-dimensional representation of said object; then in spreading in the form of a fine layer (14) the powder or mixture of powders heated to a temperature close to solid phase sintering temperature of said powder or mixture of powders; and finally in bringing the layer (14) to the sintering temperature by scanning with a laser beam (16) said layer such that a selected part



(18) of the powder, corresponding to one of the digitised sections (10') of the object (12) to be produced, is sintered in solid phase by the additional energy supplied by the laser, the last two steps being repeated until all the digitised superposed sections of the object to be produced are obtained. The invention also concerns the associated device.

(57) Abrégé

L'objet de l'invention est un procédé de prototypage rapide par frittage en phase solide, à l'aide d'un laser, d'une poudre ou d'un mélange de poudres, notamment céramique, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes qui consistent à obtenir une succession de sections (10) superposées numérisées d'un objet (12) à réaliser, à partir d'une représentation en trois dimensions dudit objet, puis à étaler sous forme d'une fine couche (14) la poudre ou le mélange de poudres chauffé à une température proche de la température de frittage en phase solide de ladite poudre ou dudit mélange de poudres, et enfin à porter la couche (14) à la température de frittage en balayant à l'aide d'un faisceau laser (16) ladite couche de telle manière qu'une partie (18) sélectionnée de la poudre, qui correspond à une des sections (10') numérisées de l'objet (12) à réaliser, est frittée en phase solide grâce à l'apport complémentaire d'énergie du laser, les deux dernières étapes étant répétées jusqu'à l'obtention de toutes les sections superposées numérisées de l'objet à réaliser. L'invention concerne aussi le dispositif associé.

### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

	•							
	AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
	AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie ·	SK	Slovaquie
	AT	Autriche	FR	Prance	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
	AU	Australie	GA	Gabon	LV .	Lettonie	SZ	Swaziland
:	AZ	Azerbaldjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD .	Tchad
-	BA .	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie ————	MD	République de Moldova	TG	Togo
=	BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
:	BE:	Belgique	GN A	Guinée		Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
	BF .	Burkina Faso	GR	Grèce :		de Macédoine	TR · ··	Turquie
	BG.	Bulgarie	HU .	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
•	BJ	Bénin	IR	Irlande	- MN -	Mongolie	UA	Ukraine
_	BR	Brésil	IL	- Israël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
	BY		_	Islande		Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
	CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ.	Ouzbekistan
	CF	République centrafricaine	ПО			Niger		Viet Nam
	CG -	Congo -	KB			Pays-Bas	YU .	Yougoslavie
•	CH	Suisse				- Norvège	zw	Zimbabwe
			KP			Nouvelle-Zelande	2 22.00	
-	CI	Côte d'Ivoire	K.P	démocratique de Corée				· · · ·
	CM	Cameroun					ar (74,7) 1	and the second s
٠.	CN	Chine	KR :	République de Corée	法	Portugal		
	CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO,	Roumanie	· . `	
:	CZ.	République tchèque	LC			Pédération de Russie		1924 MADE 1. 1924 1.
	DE	Allemagne	ш	Liechtenstein August				St.
<u>.</u>	DK	Danemark	LK	Sri Lanka			والمشترات	الشيشي برباء سيليف يؤانة
	EE .	Estonie	LR	Libéria	SG:	Singapour		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			To The said			

## PROCEDE DE PROTOTYPAGE RAPIDE PAR FRITTAGE LASER DE POUDRE ET DISPOSITIF ASSOCIE

La présente invention a pour objet un procédé de prototypage rapide par frittage de poudre, notamment de poudre céramique, et un dispositif pour la mise en oeuvre dudit procédé.

Le prototypage rapide est un procédé qui permet d'obtenir des pièces de formes complexes sans outillage et sans usinage, à partir d'une image en trois dimensions de la pièce à réaliser, en frittant des couches superposées de poudres à l'aide d'un laser.

5

Un premier procédé de prototypage par frittage laser de poudre est décrit dans la demande de brevet internationale WO 96/06881. Il permet notamment d'obtenir des pièces en polymère en frittant en phase liquide des poudres de polymères. Dans ce cas, le niveau de température généré par le laser est relativement faible car les températures de fusion des polymères sont peu élevées, de l'ordre d'une centaine de degrés.

Afin d'obtenir des pièces en matériau plus résistant, il est nécessaire, son dans ce cas, d'utiliser un procédé de moulage dit à cire perdue.

Ce procédé de réalisation de pièce résistante est long, et on obtient une précision dimensionnelle relativement médiocre pour\_certaines\_applications. En effet, les nombreuses dispersions engendrées par les différents procédés ne permettent pas d'obtenir des dimensions précises, de l'ordre de ±50 µm.

Un deuxième procédé consiste à fritter en phase liquide un mélange de matériaux en poudre, un des matériaux ayant une température de fusion

relativement faible, de l'ordre de quelques centaines de degrés. Là encore, le niveau de température généré par le laser est relativement faible en raison de la température de fusion peu élevée d'un des matériaux. On peut noter que le phénomène communément appelé frittage est un frittage en phase liquide et qu'il s'apparente plus à un collage de grains, le matériau à température de fusion peu élevée étant utilisé comme liant. Dans ce cas, la pièce obtenue n'est pas homogène et la précision dimensionnelle est relativement médiocre. En effet, le critère de précision dimensionnelle n'est pas essentiel dans ce cas car l'opérateur peut aisément rectifier par usinage les cotes des pièces ainsi obtenues.

Un autre procédé de prototypage rapide, décrit dans le brevet US-5.182.170, consiste à faire réagir un matériau en poudre, disposé en couches successives, avec un gaz, en chauffant à l'aide d'un laser. Ainsi, on peut obtenir des pièces à partir de certaines céramiques très résistantes grâce à des réactions chimiques du type nitruration ou cémentation. Mais ce procédé ne peut pas s'appliquer à toutes les céramiques.

10

15

20

Comme on peut le constater, les procédés de l'art antérieur ne permettent pas d'obtenir des pièces homogènes réalisées à partir de poudres céramiques frittées car les températures de fusion des céramiques sont trop élevées.

Les dispositifs associés à ces procédés comprennent en général une cible où sont disposées successivement les couches de poudres frittées, des moyens de mise en couche de la poudre, ainsi que des moyens pour piloter le tir du laser. La pièce réalisée est disposée sur la surface supérieure d'un piston 25 qui peut se translater dans un cylindre dont l'extrémité supérieure constitue la cible.

Ces dispositifs sont en général utilisés à des températures peu élevées et ne permettent pas d'obtenir des pièces de dimensions précisés.

Or pour la réalisation de pièces en céramiques, la précision 30 dimensionnelle est un critère essentiel car la rectification des cotes obtenues à l'issue du procédé n'est possible qu'à l'aide d'un outil en diamant, et reste se

20

réservée à de simples interventions ponctuelles sans qu'il puisse être envisagé un usinage.

La présente invention vise donc à proposer un procédé de prototypage rapide par frittage laser de poudres quelconques, et notamment de poudres céramiques.

Elle propose également le dispositif associé, susceptible d'être utilisé à des températures élevées, avoisinants 900°C, et qui permet d'obtenir par frittage laser de poudres une pièce de grande précision dimensionnelle de l'ordre de  $\pm 50~\mu m$ , c'est-à-dire la moitié de la précision obtenue par les dispositifs de l'art antérieur.

A cet effet, l'invention a pour objet un procédé de prototypage rapide par frittage en phase solide, à l'aide d'un laser, d'une poudre ou d'un mélange de poudres, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes qui consistent à :

1/ obtenir une succession de sections superposées numérisées d'un objet à réaliser, à partir d'une image en trois dimensions dudit objet,

2/ étaler sous forme d'une fine couche la poudre ou le mélange de poudres chauffé à une température proche de la température de frittage en phase solide de ladite poudre ou dudit mélange de poudres,

3/ augmenter la densité de la poudre de la couche,

4/ Porter la couche à la température de frittage en balayant à l'aide d'un faisceau laser ladite couche de telle manière qu'une partie sélectionnée de la poudre, qui correspond à une des sections numérisées de l'objet à réaliser, est frittée en phase solide grâce à l'apport complémentaire d'énergie du laser,

les étapes 2, 3 et 4 étant répétées jusqu'à l'obtention de toutes les 25 sections superposées numérisées de l'objet à réaliser.

De préférence, la poudre ou le mélange de poudres est chauffé et maintenu à une température de l'ordre de 300°C à 900°C, et la couche est compactée mécaniquement afin d'augmenter sa densité.

Avantageusement, le laser utilisé est un laser YAG pulsé, et que la 30 longueur d'onde du rayonnement émis se situe dans les infrarouges courts.

L'invention a également pour objet un dispositif pour la mise en oeuvre dudit-procédé caractérisé en ce qu'il comprend un laser équipé de moyens de

10

pilotage du tir asservis à une interface informatique, une cellule haute température, munie de moyens de chauffage et d'une cible pour un faisceau du laser, et des moyens de mise en couche, disposés dans ladite cellule, susceptibles de disposer sur la cible une couche de poudre.

Selon un mode de réalisation préféré, il comprend des moyens de compactage, disposés dans la cellule haute température, susceptibles de compacter la couche avant frittage.

D'autres caractéristiques et avantages ressortiront de la description qui représente un mode de réalisation préféré, description donnée à titre d'exemple uniquement, en référence aux dessins annexés sur lesquels:

- -- Figure 1 est un schéma de principe du procédé de l'invention,
- Figure 2 est une coupe longitudinale du dispositif selon l'invention,
- Figure 3 est une coupe transversale du dispositif, et
- Figures 4A à 4E montrent un synoptique du fonctionnement du 15 dispositif.

Selon l'invention, le procédé de prototypage rapide par frittage laser d'une poudre céramique ou d'un mélange de poudres céramiques comprend les étapes qui consistent à:

1/ obtenir une succession de sections 10 superposées numérisées d'un
 20 objet 12 à réaliser, à partir d'une image en trois dimensions dudit objet,

2/ étaler sous forme d'une fine couche 14 la poudre céramique ou le mélange de poudres céramiques chauffé à une température proche de la température de frittage en phase solide de ladite poudre ou dudit mélange,

3/ augmenter la densité de la poudre de la couché 14,

4/ porter la couche à la température de frittage en balayant à l'aide d'un faisceau laser 16 ladité couche de telle manière qu'une partie 18 sélectionnée de la poudre, qui correspond à une des sections 10' numérisées de l'objet 12 à réaliser, est frittée en phase solide grâce à l'énergie du laser.

Les étapes 2, 3 et 4 sont répétées jusqu'à l'obtention de toutes les 30 sections superposées numérisées de l'objet à réaliser.

Ce procédé de prototypage rapide par frittage laser peut être utilisé pour le frittage d'une poudre ou d'un mélange de poudres céramiques quelconques.

WO 99/42421

5

10

15

20

Lors de l'étape 1, l'objet 12, représenté par une image numérisée en trois dimensions, est tranché à l'aide d'un logiciel afin d'obtenir une succession de sections 10 superposées numérisées.

Lors de l'étape 2, la poudre céramique ou le mélange de poudres céramiques est étalé sous forme d'une fine couche 14 d'épaisseur de l'ordre de 200 µm. La poudre céramique ou le mélange de poudres céramiques est préalablement chauffé et maintenu à une température de 900°C durant le procédé afin d'augmenter la rapidité de réalisation de l'objet et de réduire l'énergie apportée par le laser 16 comme cela va être expliqué.

Lors de l'étape 3, on augmente la densité de la couche 14, afin de diminuer sa porosité, en la compactant par exemple. On obtient ainsi une couche 14 d'épaisseur de l'ordre de 100 µm.

Lors de l'étape 4, on réalise le frittage en phase solide d'une partie 18 sélectionnée de la couche 14 en dirigeant le rayon laser 16 afin qu'il reproduise une des sections superposées numérisées 10'. Selon le procédé, on utilise un frittage en phase solide, c'est-à-dire que la température de frittage reste inférieure à la température de fusion des poudres céramiques utilisées.

Ainsi, lors du frittage, dans un premier temps, des zones de raccordement, appelées joints de grains se forment entre particules en contact, puis dans un second temps, la porosité résiduelle entre grains disparaît grâce aux phénomènes de diffusion et d'écoulement plastique. Ce frittage est d'autant plus rapide que la poudre frittée est préalablement compactée et chauffée.

Ainsi, en chauffant la poudre, l'énergie du laser ne sert qu'à apporter la quantité de chaleur nécessaire à l'élévation de la température de la poudre de 900°C à la température de frittage. De ce fait, on réduit l'énergie apportée par le laser et on augmente la vitesse de réalisation de l'objet.

De même, en compactant préalablement la couche 14 de poudre céramique, on diminue la porosité de la poudre, ce qui permet d'avoir en début de frittage une porosité résiduelle moins importante, et qui contribue également à augmenter la vitesse de réalisation.

20

De préférence, le laser utilisé est un laser YAG pulsé, et la longueur d'onde du rayonnement émis se situe dans les infrarouges courts. Plus précisément, le faisceau laser a une longueur d'onde de 1064 nm.

Pour les poudres céramiques qui n'absorbent pas les rayonnements infrarouges, on utilise un dopant, par exemple du silicate de zirconium, afin que le mélange ainsi obtenu absorbe le rayonnement infrarouge émis par le laser.

Sur les figures 2 et 3, on a représenté un dispositif 20 pour la mise en oeuvre d'un procédé de prototypage rapide par frittage laser de poudre céramique. Il est associé à une interface informatique (non représentée) qui permet à partir d'une image en trois dimensions de l'objet à réaliser, de trancher ledit objet en plusieurs couches. Cette interface est susceptible également de piloter les différents éléments du dispositif 20 comme cela va être décrit ci-après.

Le dispositif 20 comprend un bâti 22, placé en dessous d'un laser 24, et une plaque 26 horizontale, disposée en partie supérieure du bâti 22, et dont la surface supérieure 28 définit un plan de travail.

Le laser 24 comprend des moyens 30 de pilotage du tir, asservis à l'interface informatique, qui permettent notamment de diriger le rayon 32.

Ces moyens 30 de pilotage du tir sont connus de l'homme du métier, et ne font en aucun cas partie de la présente demande.

La plaque 26 comprend deux orifices cylindriques 34, 36 qui sont prolongés sous la plaque 26 par un premier cylindre 38 et un second cylindre 40 dont les diamètres intérieurs sont égaux à ceux des orifices 34, 36. Chaque cylindre est fixé grâce à une collerette 42 à la face inférieure de la plaque 26 par des moyens de fixation non représentés, des vis par exemple.

Le premier cylindre 38, prolongé par l'orifice 34, est appelé cylindre de travail. Il est placé en dessous du rayon 32 du laser, et son extrémité supérieure, qui affleure au plan de travail 28, définit une cible 43 pour ledit rayon. En complément, le second cylindre 40, prolongé par l'orifice 36, et disposé à proximité du premier 38, sert de réservoir de matière première en poudre céramique.

15

20

Des pistons 44, 46 sont prévus pour être déplacés en translation respectivement dans les cylindres 38, 40. Chaque piston 44, 46 est fixé à l'extrémité supérieure d'une biellette 48, dont l'extrémité inférieure est fixée à un bras 50 lié à des moyens 52 et 54 de pilotage des pistons 44, 46 respectivement. Ces moyens 52 et 54 de pilotage, réalisés par exemple par un moteur pas à pas, sont asservis à l'interface informatique qui commande la montée ou la descente desdits pistons.

Des moyens 56 de mesure de la hauteur réelle de la surface supérieure du piston 44 sont prévus, pour compenser les dispersions dimensionnelles engendrées par les liaisons mécaniques et/ou les déformations par dilatation des différents éléments, afin d'obtenir une précision dimensionnelle de l'ordre de  $\pm 50~\mu m$ . Ces moyens 56 de mesure sont réalisés par une règle 58 à lecture optique, verticale, fixée au bâti 22, à proximité du cylindre 38 de travail.

Au-dessus de la plaque 26, une enceinte 60 thermiquement isolante permet de délimiter avec la plaque 26 une cellule 62 haute température. La plaque 26 est reliée au bâti 22 par des moyens 64 de liaison isolants qui permettent de limiter la propagation des déformations dues aux dilatations de la plaque 26 vers le bâti 22. Selon un mode de réalisation préférentiel, ces moyens 64 de liaison isolants comportent d'une part des billes 66 disposées en partie supérieure du bâti 22, sur lesquelles la plaque 26 repose, et d'autre part des pions 68, fixés sur les côtés de la plaque 26, qui reposent dans des logements 70 du bâti 22 visibles sur la figure 3.

En complément, une couche 72 de matériau isolant est disposée sous la plaque 26 afin de rendre la cellule 62 haute température le plus adiabatique possible.

D'autre part, des moyens 74 de chauffage, réalisés par une résistance, sont disposés à l'intérieur de la cellule 62, afin de chauffer l'atmosphère de la cellule à une température de l'ordre de 900°C. En complément, des moyens 76 de contrôle de la température, réalisés par un thermocouple, permettent de 30 réguler la température à l'intérieur de la cellule.

Un hublot 78, de diamètre sensiblement égal au cylindre 38 de travail, est ménagé dans l'enceinte 60 thermiquement isolante au droit du rayon 32 et

20

:25

du cylindre 38 de travail. Ce hublot 78 qui est thermiquement isolant, comprend des moyens 80 de filtrage, qui laissent passer les rayonnements infrarouges courts du laser vers le cylindre 38 de travail, mais qui filtrent les rayonnements émis par le corps noir que constitue la cellule 62 haute température, vers le laser 24. Ces moyens 80 de filtrage permettent de limiter l'échauffement de la tête du laser 24 lors de son fonctionnement. Ils sont réalisés par deux lentilles 82 superposées, susceptibles de résister aux températures élevées, disposées dans un support 84 de lentilles.

Sur le plan de travail 28, des moyens 86 de mise en couche et des moyens 88 de compactage peuvent se translater dans la direction définie par la droite reliant les centres des cylindres 38, 40.

Les moyens 86 de mise en couche, réalisés par une raclette 90, permettent de transférer la poudre céramique du réservoir 40 vers le cylindre de travail 38, afin de disposer la poudre sous forme de couches 92 successives d'égales épaisseurs dans le cylindre de travail 38.

Les moyens 88 de compactage, réalisés par un rouleau 94 de compactage, permettent de compacter la poudre de la couche 92 avant son frittage.

Deux biellettes 96, disposées à chaque extrémité du rouleau 94, permettent de relier la raclette 90 au rouleau 94 de compactage qui est fixé à un bras 98 lié à des moyens 100 de pilotage des moyens 86 de mise en couche et 88 de compactage. Ces moyens 100 de pilotage, réalisés par exemple par un moteur pas à pas, sont également asservis à l'interface informatique qui gère en même temps que les déplacements des pistons 44, 46, les déplacements de la raclette 90 et du rouleau 94 comme cela sera expliqué ultérieurement.

Une cavité 102 est également ménagée sur le plan de travail 28 à côté de l'orifice 34, diamétralement opposée à l'orifice 36. Cette cavité est susceptible de recevoir le surplus de poudre lorsque la raclette 90 transfère la poudre du réservoir 40 vers le cylindre de travail 38.

Le fonctionnement est maintenant décrit au regard des figures 4A à 4E.

WO 99/42421

20

Sur la figure 4A, on a représenté de façon schématique le dispositif à la phase 0 du procédé. Lors de cette phase, le piston 44 du cylindre de travail descend de 200  $\mu$ m, alors que le piston 46 du réservoir 40 monte de 200  $\mu$ m afin de placer un volume 104 de poudre céramique au-dessus du plan de travail 28.

Lors de la phase 1, représentée sur la figure 4B, la raclette 90 pousse le volume 104 de poudre céramique, et l'étale uniformément sous forme d'une couche 106 dans le cylindre 38 de travail. Le volume 104 de poudre doit être suffisant pour éviter le manque de poudre dans le cylindre 38 de travail, et pour obtenir une couche 106 qui affleure au plan de travail 28.

Lors de la phase 2, représentée sur la figure 4C, la raclette 90 a fini d'étaler la quantité 104 de poudre, et le rouleau 92 se situe au point A situé à la surface de la couche 106 à proximité d'un premier point de tangence 108 dudit rouleau avec le cylindre 38 de travail. A cet instant, le piston 44 du cylindre 38 de travail remonte de 100 µm si bien qu'une portion de la couche 106 est placée au-dessus du plan de travail. Le rouleau 92 compacte alors une zone 110 de la couche 106 qui s'étend du point A au point B situé à la surface de la couche 106 à proximité d'un second point de tangence 112 dudit rouleau avec le cylindre 38 de travail.

Lors de la phase 3, représentée sur la figure 4D, le piston 44 du cylindre de travail descend de 100  $\mu$ m, afin d'éviter le compactage des bords du cylindre 38 de travail. Le rouleau 92, ainsi que la raclette 90, reviennent en position initiale illustrée sur la figure 4A.

Lors de la phase 4, représentée sur la figure 4E, la poudre céramique située dans la zone 110 compactée est frittée selon le procédé de l'invention, afin d'obtenir la forme de l'objet. Après le frittage, le piston du cylindre de travail descend de 100 µm, et le piston 46 du réservoir monte de 200 µm, afin de placer un nouveau volume 104' de poudre céramique au-dessus du plan de travail 28 et d'enchaîner sur la phase 1.

Ainsi, les phases 1, 2, 3, et 4 sont répétées pour chaque nouvelle couche jusqu'à-l'obtention de l'objet souhaité. Durant toutes ces phases, les moyens 74 de chauffage maintiennent la cellule 62 à une température de

WO 99/42421 PCT/FR99/00357

10

l'ordre de 900°C. Ainsi, la poudre frittée est déjà à une température de l'ordre de 900°C, ce qui permet de limiter la quantité d'énergie nécessaire pour le frittage et d'augmenter la vitesse de réalisation de l'objet.

Le procédé de l'invention et le dispositif associé ont été décrits pour la réalisation de pièces à partir de poudres céramiques, mais on peut envisager exactement de la même façon, par simple adaptation des différents paramètres, leur utilisation pour l'obtention de pièces à partir de poudres de matériaux quelconques, et notamment de poudres métalliques.

10

#### REVENDICATIONS

- 1. Procédé de prototypage rapide par frittage en phase solide, à l'aide d'un laser, d'une poudre ou d'un mélange de poudres, notamment céramique, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes qui consistent à :
- 1/ obtenir une succession de sections (10) superposées numérisées d'un objet (12) à réaliser, à partir d'une représentation en trois dimensions dudit objet,
- 2/ étaler sous forme d'une fine couche (14) la poudre ou le mélange de poudres chauffé à une température proche de la température de frittage en phase solide de ladite poudre ou dudit mélange de poudres,
- 3/ Porter la couche (14) à la température de frittage en balayant à l'aide d'un faisceau laser (16) ladite couche de telle manière qu'une partie (18) sélectionnée de la poudre, qui correspond à une des sections (10') numérisées de l'objet (12) à réaliser, est frittée en phase solide grâce à l'apport complémentaire d'énergie du laser,
- les étapes 2 et 3 étant répétées jusqu'à l'obtention de toutes les sections superposées numérisées de l'objet à réaliser.
  - 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes qui consistent à :
- 1/ obtenir une succession de sections (10) superposées numérisées d'un
   20 objet (12) à réaliser, à partir d'une représentation en trois dimensions dudit objet,
  - 2/ étaler sous forme d'une fine couche (14) la poudre ou le mélange de poudres chauffé à une température proche de la température de frittage en phase solide de ladite poudre ou dudit mélange de poudres.
  - 3/ augmenter la densité de la poudre de la couche (14),
    - 4/ Porter la couche (14) à la température de frittage en balayant à l'aide d'un faisceau laser (16) ladite couche de telle manière qu'une partie (18) sélectionnée de la poudre, qui correspond à une des sections (10) numérisées

de l'objet (12) à réaliser, est frittée en phase solide grâce à l'apport complémentaire d'énergie du laser,

les étapes 2, 3 et 4 étant répétées jusqu'à l'obtention de toutes les sections superposées numérisées de l'objet à réaliser.


- 3. Procédé selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que la poudre ou le mélange de poudres est chauffé et maintenu à une température de l'ordre de 300°C à 900°C.
- 4. Procédé selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que la couche (14) est compactée mécaniquement afin d'augmenter sa densité.
- 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le laser utilisé est un laser YAG pulsé, et que la longueur d'onde du rayonnement émis se situe dans les infrarouges courts.
  - 6. Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un laser (24) équipé de moyens (30) de pilotage du tir asservis à une interface informatique, une cellule (62) haute température, munie de moyens (74) de chauffage et d'une cible (43) pour un faisceau (32) du laser (24), et des moyens (86) de mise en couche, disposés dans ladite cellule (62), susceptibles de disposer sur la cible (43) une couche (92) de poudre.
- 7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (88) de compactage, disposés dans la cellule (62) haute température, susceptibles de compacter la couche (92) avant frittage.
- 8. Dispositif selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce que la cellule (62) est délimitée en partie inférieure par une plaque (26) horizontale qui comprend deux orifices (34, 36), prolongés en dessous de la plaque (26) par un premier et un second cylindres (38, 40), dans chacun desquels peut se translater un piston (44, 46), le premier cylindre (38), disposé en prolongement du faisceau (34), constituant la cible (43), et le second (40), disposé à proximité du premier, constituant un réservoir de matière première en poudre, et en ce que les moyens (86) de mise en couche sont susceptibles de transférer la poudre du second cylindre vers le premier, afin de la disposer


sous forme d'une couche (92), les moyens (88) de compactage étant susceptibles de compacter ladite couche (92).

- 9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que les deux pistons (44, 46) sont équipés respectivement de moyens (52, 54) de pilotage, asservis à l'interface informatique.
- 10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 6 à 9, caractérisé en ce que la cellule (62) haute température est délimitée en partie supérieure par une enceinte (60) thermiquement isolante qui comprend un hublot (78), dans le prolongement du faisceau (32) du laser, équipé de moyens (80) de filtrage réalisés par au moins une lentille (82), qui laissent passer les rayonnements infrarouges courts du laser vers l'intérieur de la cellule (62) mais qui filtrent les rayonnements émis par le corps noir que constitue la cellule (62), vers le laser.
- 11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 8 à 10,
  15 caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (56) de la mesure de la hauteur réelle du piston (44), disposés dans le premier cylindre (38).
  - 12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 7 à 11, caractérisé en ce que les moyens (88) de compactage sont réalisés par un rouleau (94), et les moyens (86) de mise en couche par une raclette (90), liée audit rouleau (94), les deux moyens (86, 88) étant commandés par des moyens (100) de pilotage asservis à l'interface informatique.


WO 99/42421 PCT/FR99/00357

1/4








2/4




WO 99/42421 PCT/FR99/00357









## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter onal Application No

	1C1/FR 93,	
IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER C04B35/64 C04B41/00 B23K26/00 B22F3/105	
		•
<del></del>	International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	SEARCHED  cumentation searched (classification system followed by classification symbols)	<u> </u>
IPC 6	C04B B23K B22F	
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields se	arched
· 		
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used	)
		·
·		
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	US 5 382 308 A (THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEMS) 17 January 1995	1-5
	see column 5, line 6 - column 6, line 38 see column 7, line 8 - column 8, line 4	
Y	see claim 1; figures 1,2,4,5	6-12
Y	US 5 252 264 A (DTM CORPORATION) 12 October 1993 see column 2, line 40 - column 4, line 57;	6-12
_	figures 1-13	
Α	DE 195 14 740 C (EOS GMBH) 11 April 1996 see claims 16-19; figures 1-5 	1-12
Furth	er documents are listed in the continuation of box C. X Patent family members are listed in	n annex.
* Special cat	egories of cited documents: "T" later document published after the inter	
"A" docume	nt defining the general state of the art which is not cited to understand the principle or the predict of the cited to understand the principle or the invention	
"E" earlier d	ocument but published on or after the international	aimed invention
"L" docume	ate A document of paractuar relevance; the ci cannot be considered novel or cannot int which may throw doubts on priority claim(s) or s cited to establish the publication date of another	be considered to-
citation	or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inv	entive step when the
other n	internet carrie and a series of the contract o	
later th	nt published prior to the international filing date but an the priority date claimed "8", document member of the same patent f	amily
Date of the a	ctual completion of the international search Date of mailing of the international sea	rch report
3	June 1999 14/06/1999	
Name and m	alling address of the ISA.  Authorized officer  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	
	NL - 2280 HV Rijswijk. Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31.651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016  Luethe, H	
- PCT/ICAM	10 (corried charm ( b. 4, 4000)	

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

'information on patent family members

tntei mai Application No PCT/FR 99/00357

	Patent document cited in search repo	rt ·	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
	US 5382308		17-01-1995	US	5296062 A	22-03-1994
•		• •		US	5076869 A	31-12-1991
				US	4944817 A	31-07-1990
				US	4863538 A	05-09-1989
			-	US	5431967 A	11-07-1995
				. US	5284695 A	08-02-1994
				US	5156697 A	20-10-1992
				US	5182170 A	26-01-1993
				AT	155381 T	15-08-1997
		,		AT	160960 T	15-12-1997
•			•	AU	643700 B	25-11-1993
		•	• •	AU	62065 <b>90</b> A	14-03-1991
				CA	2024592 A	06-03-1991
			•	DE	9018138 U	08-02-1996
			,	DE	69031061 D	21-08-1997
				DE	'	30-10-1997
				DE		
					69031808 D	22-01-1998
				DE	69031808 T	02-04-1998
				EP	0416852 A	13-03-1991
				EP	0714725 A	05-06-1996
			•	ES	2104588 T	16-10-1997
			•	ES	2111408 T	01-03-1998
	•			JP	3183530 A	09-08-1991
				US	5147587 A	15-09-1992
	•		•	AT	116179 T	15-01-1995
				AT	138294 T	15-06-1996
				AT	138293 T	15-06-1996
	•			AU	603412 B	15-11-1990
				AU	1046688 A	06-05-1988
				AU	659289 B	11-05-1995
				. AU	35241 <b>9</b> 3 A	13-05-1993
				· AU	6321 <b>95</b> B	17-12-1992
				AU	6834690 A	14-03-1991
				BG	47343 A	15-06-1990
				CA	1284868 A	18-06-1991
			•	DE	3750931 D	09-02-1995
				DE	3750931 T	11-05-1995
				DE	3751818 D	27-06-1996
				DE	3751818 T	26-09-1996
				DE	3751819 D	27-06-1996
			•	DE	3751819 T	26-09-1996
			٠.	DE	8718128 U	01-02-1996
			•	DE	287657 T	18-08-1994
	120		9	DK	329888 A	15-08-1988
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		17 / may 17	EP	0287657 A	26-10-1988
			1 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	EP	0542729 A	19-05-1993
	•		* *	ĒΡ	0538244 A	21-04-1993
	n de la companya de La companya de la co			FI	882881 A,B	16-06-1988
				HK	194796 A	01-11-1996
				HK	205796 A	22-11-1996
					203/30 A	LL 11-1330
	US-5252264	Α	12-10-1993	AU	3129893 A	07-06-1993
		<u></u>		CA	2123105 A	13-05-1993
ست داد منسون داد				DE	9218911 U	22-02-1996
				EP	0610442 A	17-08-1994
			*** *. •	ĴΡ	7501019 T	02-02-1995
				MX	9206368 A	01-05-1993

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter anal Application No PCT/FR 99/00357

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19514740 C	11-04-1996	DE 59600 <b>0</b> 0	2 D 03-07-1997
		EP 0738 <b>5</b> 8	4 A 23-10-1996
		JP 8294 <b>7</b> 8	5 A 12-11-1996
		US 573092	5 A 24-03-1998

Form PCT/ISA/210 (patent family armex) (July 1992)

Dem Internationale No

KALI	PCT/FR 9	9/00357
A. CLASSE CIB 6	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE C04B35/64 C04B41/00 B23K26/00 B22F3/105	
015 0	554557 54 5545417 55 525K207 66 5227 37 103	
Salan la ala	esification intermationale des broyets (CIB) ou à la fais colon la descritication nationale et la CID	•
	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB	
Documental	ion minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)	
CIB 6	C04B B23K B22F	
Decuments	tion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines	
·	ion consumer autre que la cocumentation minimale dans la mesure ou ces documents relevant des dontaines	sur resqueis a porte la recherche
Base de do	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réaliss	ible termes de recherche utilisés)
	The state of the s	ine, terries de reciterorie duisses,
C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Χ .	US 5 382 308 A (THE UNIVERSITY OF TEXAS	1-5
	SYSTEMS) 17 janvier 1995 voir colonne 5, ligne 6 - colonne 6, ligne	
	38	
	voir colonne 7, ligne 8 - colonne 8, ligne	
	voir revendication 1; figures 1,2,4,5	
Y		6-12
Υ	US 5 252 264 A (DTM CORPORATION)	6-12
	12 octobre 1993 voir colonne 2, ligne 40 - colonne 4,	
	ligne 57; figures 1-13	-4-
Α	DE 195 14 740 C (EOS GMBH) 11 avril 1996	1-12
^	voir revendications 16-19; figures 1-5	1-12
	÷ · · ·	
Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents.	revets sont indiqués en annexe
* Catégorie	s spéciales de documents cités:	
	ent définissant l'état général de la technique, non date de priorité et n'appartenenant production de la technique per linerat, mais câté pour technique pertinerat, mais câté pour	oas à l'état de la
"E" docum	ent antérieur, mais publié à la date de dépôt international	l'invention
"L" docume	ent pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport au document	comme impliquant une activité
autre	od due pour determiner la date de publication d'une station ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)  "Y" document particulièrement pertinent; ne peut être considérée comme imp	finven tion revendiquée
une e	ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à l possition ou tous autres moyens du même nature, cette de Cournents de même nature, cette de Courne du même nature du	combinaison étant évidente
postéi	ent publié avant la date de dépôt international, mais pour une personne du métier rieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie de la même	•
Date à laqu	elle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rappor	t de recherche internationale
3	juin 1999 14/06/1999	

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx: 31 651 epo ni, Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx: 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dem. a Internationale No PCT/FR 99/00357

		·		101/11	99/0035/
	Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de famille de breve		Date de publication
	US 5382308 A	17-01-1995	US 5296	062 A	22-03-1994
			US 50768		31-12-1991
1			US . 49448		31-07-1990
				538 A	05-09-1989
		•	US 54319		11-07-1995
			US 52840		08-02-1994
			US 51560		20-10-1992
			US 5182		26-01-1993
		•	AT 1553		15-08-1997
1	•		AT 1609		15-12-1997
١.			AU 643 AU 6206!		25-11-1993 14-03-1991
			CA 2024!		06-03-1991
l			DE 9018:		08-02-1996
			DE 690310		21-08-1997
	·		DE 690310		30-10-1997
			DE 690318		22-01-1998
			DE 690318		02-04-1998
			EP 04168		13-03-1991
			EP 07147		05-06-1996
			ES 2104		16-10-1997
1			ES 21114		01-03-1998
	·		JP 3183		09-08-1991
			US 51479		15-09-1992
				179 T	15-01-1995
			AT 1382	294 T	15-06-1996
	•	•	AT 1382	293 T	15-06-1996
				112 B	15-11-1990
ì			AU 10460		06-05-1988
				289 B	11-05-1995
			AU 3524:		13-05-1993
	-			195 B	17-12-1992
1	•	•	AU 68346		14-03-1991
•				343 A	15-06-1990
	:			368 A	18-06-1991
	·		DE 37509 DE 37509	931 D 931 T	09-02-1995
		÷	DE 37518		11-05-1995 27-06-1996
1			DE 37518		26-09-1996
l			DE 37518	•	27-06-1996
1		•	DE 37518		26-09-1996
			DE 8718		01-02-1996
	•			557 T	18-08-1994
	الخماني الفائل إلى الله الأوازات		DK 3298		15-08-1988
		***		557 A	26-10-1988
$N_{2} \sim 3$	য়াৰ্কি ক্ৰেন্ত্ৰিক প্ৰত্যুক্ত	The state of the s	EP 05427	729-A	19 <del>-</del> 05 <del>-</del> 1993
		(m) (m)		244 A	
1.00				381_A,B	
	ست المحاسر سيستاهم حقائد أالتقاهد كالمال سيستم			796 A	01-11-1996
	***		HK205	796 A	22-11-1996
1	US 5252264 A	12_10_1002		202.4	07_06_1002
٠,	US 5252264 A	12-10-1993	AU31298 CA2123	393-A 105-A	07-06-1993 13-05-1993
				105 A	
				142 A	17-08-1994
100				19 T	- 02-02-1995
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ing Majaraja sija sija sili		368=A	02-02-1993
	بهج والمأشجي والماسأ بالماش والمواد	والمناسو والمستطير المعوا الماطاري والمواد			13=05-1993
					Control of the second
Formula	aire PCT/ISA/210 (annexe familles de brevets)	(fullet 1992)	تشتثنا سائنسسسد بدارات ومحجج والأراء		

#### RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dem s Internationale No PCT/FR 99/00357

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication	
DE 19514740 C	11-04-1996	DE 59600002 D EP 0738584 A JP 8294785 A US 5730925 A	03-07-1997 23-10-1996 12-11-1996 24-03-1998	

